

### Werkstoff 75 Fluoroprene XP40

dunkelblau

Vernetzung: peroxidisch

<b>Änderungsindex</b> 10	Änderungsdatum 02.09.2020		Seite	1/3
Allgemeine Prüfungen		Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte DIN EN ISO 1183-1, 23 °C		1.98 ±0.03	1.98	g/cm³
<b>Härte</b> DIN ISO 7619-1, Shore A, 23	°C	75 ±5	76	Shore
<b>Spannungswert</b> 100 %, DIN 53504, S2, 23 °C			4.5	MPa
Zugfestigkeit DIN 53504, S2, 23 °C		> 18	23.5	MPa
Reißdehnung DIN 53504, S2, 23 °C		> 250	350	%
Druckverformungsrest DIN ISO 815, Prüfkörper B, 24	l h, 200 °C, 25 %	< 30	26	%
Druckverformungsrest DIN ISO 815, Prüfkörper B, 24	I h, 150 °C, 25 %		20	%
<b>Druckverformungsrest</b> DIN ISO 815, Prüfkörper B, 70	) h, 150 °C, 25 %		21	%

Temperatureinsatzbereich -15°C bis 200°C

#### Übersicht der Freigaben

Diese Übersicht ist rein informativ und stellt keine Konformitätsbestätigung (DoC) dar. Bitte beachten sie die jeweiligen Konformitätsbestätigungen mit den darin genannten Bedingungen sowie die Gültigkeitsdauer.

	Land	Bauteil	Bemerkung	Gültig bis
(EG) 1935/2004	EU		Lebensmittel	siehe DoC
(EG) 2023/2006 (GMP)	EU		(EG) 2023/2006 (GMP)	siehe DoC
3-A Sanitary	USA	Dichtungen	Class I	12 / 2027
ADI Frei			siehe Zertifikat	siehe DoC
BFR XXI, Kat 4	DE		Lebensmittel	siehe DoC
BNIC (Cognac)	F	Dichtungen		siehe DoC
BPA/Phthalat frei			BPA/Phthalat frei	siehe DoC
Cytotoxicity USP chapter 88 (class VI)	-	Dichtungen		01 / 2024
FDA	USA	Dichtungen	§ 177.2600	siehe DoC

### Freudenberg

Freudenberg FST GmbH Technology&Innovation Material Compliance

Telefon: -Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com



### FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES



## Werkstoff 75 Fluoroprene XP40

dunkelblau

Vernetzung: peroxidisch

<b>Änderungsindex</b> 10	Änderungsdatum 02.09.2020			Seite	2/3
	Land	Bauteil	Bemerkung	Gülti	g bis
NSF 51	USA	Dichtungen	Lebensmittel	siehe DoC	
RoHS Konform			inklusive EU 2011/65 und EU2015/863 (ROHS III)	siehe	DoC

#### Freudenberg

Freudenberg FST GmbH Technology&Innovation Material Compliance

Telefon: -Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com





## Werkstoff 75 Fluoroprene XP40

dunkelblau

Vernetzung: peroxidisch

Änderungsindex Änderungsdatum

10 02.09.2020 **Seite** 3/3

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

# Besonderheiten und Einschränkungen im Kontakt mit Lebensmitteln sind in der entsprechenden Konformitätserklärung aufgeführt.

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

#### Freudenberg

Freudenberg FST GmbH Technology&Innovation Material Compliance

Telefon: -Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com

